

Averyn tarramateriaalit voidaan kiinnittää monille erilaisille pinnoille, edellyttäen että pinnat ovat puhtaita ja kuivia. Pinnan tulee olla puhdas myös rasvasta, liasta, silikonista, vahasta ja kiilloitteista. Mahdolliset auton pintavauriot tulee myös korjata ennen yliteippausta tarran moitteettoman kiinnittymisen takaamiseksi. Mikäli auton pinta on maalattu, yliteippauksen voi toteuttaa vasta 4 viikon kuluttua maalauksesta.

Teippausten paras mahdollinen kestävyys saavutetaan valitsemalla käyttötarkoitukseen ja teipattavaan pintaan sopiva materiaali ja liima. Asennus tulee tehdä valmistajan ohjeita noudattaen. Oikealla materiaalivalinnalla, oikeaoppisella asennustekniikalla sekä teippausten pesulla ja huoltamisella varmistat tarran parhaan mahdollisen kestävyys.

Teippausten oikeaoppinen puhdistaminen

Averyn tarramateriaaleilla tehdyt teippaukset voidaan puhdistaa tai pestä yleisimmillä autojen tai mainosten pesuun soveltuvilla pesuaineilla. Ajoneuvot voidaan myös pestä kaikilla yleisillä autoteollisuuden käyttämillä puhdistusmenetelmillä (esim. painepesuri ja autopesulat), kunhan valmistajan ohjeita noudatetaan.

Kaikki pesussa käytettävät aineet on laimennettava tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Aineiden ei tulisi olla kemiallisesti liian aggressiivisia, koska voimakkaat liuottimet sekä naarmuttavat pesuaineet ja -välineet voivat vioittaa teippausta. Pesuaine ei myöskään saa jäädä teippauksen pintaan tarpeettoman pitkäksi aikaa. Lopuksi kaikki ylimääräinen pesuaine tulee huuhdella huolellisesti pois.

Pesuaineiden tulee täyttää seuraavat ominaisuudet:

- Aine ei saa sisältää naarmuttavia aineosia
- Aine ei saa olla liian hapan tai emäksinen (pH arvo 3–11)
- Aine ei saa sisältää voimakkaita liuottimia eikä alkoholia

Puhdistamisessa pitää noudattaa pesuaineen valmistajan käyttöohjeita. Huomioi myös ohjeet, jotka sisältävät tietoa terveydestä ja turvallisuudesta, ympäristön saastuttamisesta tai pesumenetelmästä.

Teippausten pesuohjeet

1. Mikäli teippauksen pinnassa on irtonaista likaa, huuhtelee esim. matalapainesuihkulla huolellisesti pois ylhäältä alaspäin. (Irttonainen lika voi naarmuttaa teippausta, mikäli sitä hangataan harjalla tai pesusienellä).
2. Käytä ohjeiden mukaan laimennettua pesuainetta. Pese lika pesusienellä tai pehmeällä harjalla. Huuhtelee pesuaine huolellisesti vedellä pois.
3. Kuivaa pinta nukattomalla kankaalla tai liinalla.

Huom.

Averyn materiaaleilla toteutettavia teippauksia ei tulisi pestä 48 tunnin sisällä asennuksesta. Tämän ajan jälkeen on suositeltavaa huoltaa teippauksia kuukausittain tai kun teippausten pinnassa on irtonaista likaa.



Peseminen painepesurilla

Averyn materiaaleilla tehdyt teippaukset voidaan puhdistaa painepesurilla, mikäli seuraavia ohjeita noudatetaan:

- Maksimi paine 80 bar (1200 psi)
- Korkein veden lämpötila 70 °C (158 °F)
- Lähin suihkutusetäisyys 75 cm (30")
- Suihkutuskulma Suihku 90° kulmassa tarraan nähden, suihkutuseveys 40°

Varoitus:

Väärässä kulmassa suihkutettu vesi saattaa vahingoittaa teippauksen reunoja ja aiheuttaa teippauksen (osittaisen) irtoamisen. Suuri määrä painepesurin kuumaa höyryä voi heikentää teippauksen kiinnipysymistä. Mikäli teippaus irtoaa jostakin reunasta, leikkaa rispaantunut osa huolellisesti pois.

Vaikean lian puhdistaminen

Suurin osa epäpuhtauksista voidaan puhdistaa edellä mainituilla menetelmillä. Diesel, öljy, piki, maantiesuola ja kumi voivat kuitenkin tarttua teippauksen pintaan hyvinkin tiukasti. Suurin osa näistä voidaan poistaa miedoilla liuottimilla, kuten alkoholissa tai heptaanissa kastetulla rätillä. Paksut, erittäin vaikeasti irrotettavat liat voidaan poistaa pehmeällä, teippausta vahingoittamattomalla lastalla tai märällä rätillä. Kun tahrat on saatu pois, pinta tulee huuhdella huolellisesti pesuaineella ja vedellä.

Koska voimakkaat liuottimet saattavat vahingoittaa etenkin tulostettuja teippauksia tai jopa maalipintoja, suosittelemme testaamaan käytettävän puhdistusaineen ominaisuudet ennen varsinaista puhdistustyötä.

Lisätietoa

Avery Dennisonin tuotteista sekä pintojen puhdistamisesta ja hoito-ohjeet

Seri-Deco Oy

- Verkkokauppa: www.seri-deco.fi
- Sd blogi: www.serideco.blogspot.fi
- Seri-Decon asiakaspalvelu: puh. 010 841 8080



Avery Dennison

- graphics.averydennison.eu
- academy.averygraphics.com

